### การเตรียมแป้งจากยางมะตูมเพื่อใช้เป็นสารช่วยในตำรับยาเม็ด

นางสาวสุดาวัลย<sup>์</sup> รุจินินนาท นายเอนกพงษ<sup>์</sup> หิรัญญูลาวัลย<sup>์</sup>

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2538

## PREPARATION OF POLYSACCHARIDE FROM Aegle marmelos M UCILAGE AS TABLET ADDITIVE.

MISS SUDAWAN RUJININNAT
Mr. ANEKPONG HIRUNYALAWAN

# A SPECIAL PROJECT IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY

FACULTY OF PHARMACY
MAHIDOL UNIVERSITY

1995

### บทคัดย่อ

การเตรียมแป้งมะตูมสามารถทำได้โดยการสกัดยางมะตูมโดยใช้น้ำ จากนั้นนำสารสกัดที่ได้ไป spray dry จะได้แป้งมะตูม จากการเตรียมแป้งมะตูม 3 รุ่นได้ผลผลิตกิดเป็นร้อยละของน้ำหนักผลมะตูมดิบแต่ละรุ่นผลิตดังนี้กื่อ 2.13, 1.93 แ ละ 0.65 เมื่อนำแป้งมะตูมที่ได้มาใช้เป็นสารยึดเกาะในการผลิตยาเม็ด hydrochlorot hiazide (HCTZ) โดยวิธีแกรนูลเปียก เปรียบเทียบกับสารยึดเกาะชนิดอื่นได้แก่ corn starch, Era-Gel<sup>®</sup>, HPC type M, PVP K-30, Starch<sup>®</sup>1500, tapioca starch และน้ำพบว่ายาเม็ด ที่เตรียมได้จากการใช้แป้งมะตูมมีความแข็งมากใกล้เคียงกับยาเม็ด ที่ใช PVP K-30 และมีความแข็งมากกว่ายาเม็ดที่เตรียมจากการใช้สารยึดเกาะอื่น ดัง นั้นจึงสามารถนำแป้งมะตูมมาใช เป็นสารยึดเกาะที่ให้คุณสมบัติที่ดี สำหรับการปลดป ล่อยตัวยา พบวาแป้งมะตูมและ PVP K-30 ให้การละลายของ HCTZ ใกล้เคียงกันแ corn starch, Era-Gel® และ Starch® 1500 ทั้งนี้เนื่องจากยา ต่ดอยกว่าการใช้ เม็ดที่ใช้แป้งมะตูมและ PVP K-30 เป็นสารยึดเกาะซึ่งมีเวลาในการแตกตัวที่ยาวนา นมาก สำหรับคุณสมบัติด้านการเป็นสารช่วยแตกตัว เมื่อเปรียบเทียบกับ corn starch โดยวิธีตอกโดยตรง พบว่า แป้งมะตูมไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นสารช่วยแตกตัว ากการทดลองสรุปได้ว่า แป้งมะตูมเป็นสารยึดเกาะที่ดีเหมาะในการใช้ในการเตรียมยาเม็ ดชนิดแกรนูลเปียก

#### **ABSTRACT**

Polysaccharide was extracted from the mucilage of Aegle marmelos (bael). The preparation of polysaccharide was carried out by spray dryin g the water extract of the mucilage. Yields from three lots of bael were 2.13%, 1.93%, 0.65% of the powder with respect to the unripe bael. The polysaccharide obtained was off white to slightly yellow powder. With t he wet granulation process, the polysaccharide was evaluated for its bindi ng property in the formulation containing hydrochlorothiazide as an active drug and dicalcium phosphate as filler. No disintegrant was Starch®15 added. Corn starch, Era-Gel®, HPC type M, PVP K-30, 00, tapioca starch and water were also tested for comparison purposes. It was found that polysaccharide and PVP K-30 gave comparable hardne ss and higher than the others. The release rates of drug from both binders were also similar, however, slower than the others. The finding could b e due to the good binding property of polysaccharide and PVP K-30 whi ch prolonged disintegration time. With the direct compression method, p olysaccharide was evaluated for the disintegration activity. The result ind icated that it was not suitable to be used as disintegrant. In conclusion po lysaccharide from bael could be used as a strong binder.